

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-219270

(43)Date of publication of application : 18.08.1995

(51)Int.Cl. G03G 9/087

G03G 15/20

G03G 15/20

(21)Application number : 06-011146

(71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing : 02.02.1994

(72)Inventor : HORIUCHI KAZUHISA
NAKANO SHOICHI
IWAMOTO HIROSHI

(54) ELECTROSTATIC CHARGE IMAGE DEVELOPING TONER AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a toner and its producing method, capable of making fixing property compatible with anti-off-set property, providing a toner with excellent pulverizing property and causing no discharge from a cleaning member for fixing to a transferred paper.

CONSTITUTION: In the electrostatic charge image developing toner having at least a resin and a coloring agent, a tetrahydrofuran-insoluble portion in the resin is 2-20wt.%, the weight average molecular weight of the tetrahydrofuran-soluble portion in molecular weight distribution measured by gel permeation chromatography(GPC) is 200,000 to 400,000, the region of 500-4000 molecular weight in the tetrahydrofuran-soluble portion is 3-15wt.% and the region of $\geq 1,000,000$ molecular weight is 3-25wt.%.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-219270

(43) 公開日 平成7年(1995)8月18日

(51) Int. CL ⁴	識別記号	序内整理番号	P I	技術表示箇所
G 0 3 G 9/087				
15/20	1 0 4			
	1 0 5			
		G 0 3 G 9/ 08	3 2 1	
			3 2 5	
審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 10 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号	特願平6-11146	(71) 出願人	000001270 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
(22) 出願日	平成6年(1994)2月2日	(72) 発明者	堀内 一寿 東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式会社内
		(72) 発明者	中野 祥一 東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式会社内
		(72) 発明者	岩本 弘 東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式会社内

(54) 【発明の名称】 静電荷像現像用トナー及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 定着性と耐オフセット性を両立させることができ、粉砕性の良好なトナーおよびその製造方法を提供すること。また定着用クリーニング部材から転写紙への吐き出しのないトナーおよびその製造方法を提供すること。

【構成】 少なくとも樹脂および着色剤を有する静電荷像現像用トナーにおいて、樹脂中のテトラヒドロフラン不溶分が2〜20重量%、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によって測定される分子重量分布で、テトラヒドロフラン可溶分の重量平均分子量が、200,000〜400,000であり、テトラヒドロフラン可溶分中の分子重量500〜4000の領域が3〜15重量%、1,000,000以上の領域が3〜25重量%であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。

(2)

特開平7-219270

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも樹脂および着色剤を含有する静電荷像現像用トナーにおいて、トナー樹脂中のテトラヒドロフラン不溶分が2～20重量％、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（GPC）によって測定される分子重量分布で、テトラヒドロフラン可溶分の重量平均分子重量が200,000～400,000であり、テトラヒドロフラン可溶分の分子重量500～4000の領域が3～15重量％、1,000,000以上の領域が3～25重量％であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。

【請求項2】 少なくともテトラヒドロフラン不溶分を30～45重量％含有するビニル系樹脂及び着色剤からなる混合物を溶融混練し、得られた混練物を冷却し、冷却された混練物を粉碎、分級して得られる静電荷像現像用トナーにおいて、該トナーの樹脂中のテトラヒドロフラン不溶分が2～20重量％、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（GPC）によって測定される分子重量分布で、テトラヒドロフラン可溶分の重量平均分子重量が、200,000～400,000であり、テトラヒドロフラン可溶分の分子重量500～4000の領域が3～15重量％、1,000,000以上の領域が3～25重量％であり、該ビニル系樹脂と該トナーの軟化温度をそれぞれT1（℃）、T2（℃）としたとき、

130 ≤ T2 ≤ 150

7 ≤ T1 - T2 ≤ 15

がなりたつことを特徴とする静電荷像現像用トナーの製造方法。

【請求項3】 シリコンオイルを含浸したクリーニング部材を定着ローラーに当接してなる熱ローラー定着方式に用いられることを特徴とする請求項1の静電荷像現像用トナー。

【請求項4】 シリコンオイルを含浸したクリーニング部材を定着ローラーに当接してなる熱ローラー定着方式に用いられることを特徴とする請求項1の静電荷像現像用トナーの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、静電荷像現像用トナーと、その製造方法及びそれを用いた画像形成プロセスに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、一般に電子写真法においては光導電性材料よりなる感光層を有する潜像担持体（以下、感光体という）に均一な静電荷を与えた後、露光を行って感光体の表面に静電潜像を形成し、この静電潜像を現像剤で現像することによりトナー画像が形成される。得られたトナー画像は、紙などの転写材に転写された後、加熱あるいは加圧などによって定着され、複写画像が形成される。上述の定着する工程に関しては種々の装置が開発されているが、現在最も一般的な方法は熱ローラーに

よる圧着加熱方式である。

【0003】 圧着加熱方式は被定着シートを加圧下で熱ローラーと接触させながら通過させることにより定着を行う方法である。この方法は加圧下で熱ローラーの表面と被定着シート上のトナー像とが接触するため熱効率が非常に良く高速定着に適している。

【0004】 しかしながら、かかる圧着加熱方式ではトナー像が直接熱ローラーに接触しているため、トナーの一部が定着ローラーに転移してつぎの転写紙に再転移する、いわゆるオフセット現象が発生しやすい。このため圧着加熱方式においてはトナーの耐オフセット性が優れていることが必要である。

【0005】 このオフセットを防止するためにはトナー中のバインダー樹脂のガラス転移点や分子重量を高め、トナーの溶融時の粘弾性を向上させることが知られており、この方法によってトナーの耐オフセット性を高めることが可能である。しかし単純に粘弾性を向上させると、定着性が不十分となる場合が多い、或いは分子重量の増大に伴って粉碎性の低下を生じ、生産効率の悪いトナーとなってしまふ。

【0006】 また定着プロセスの観点からはオフセットしたトナーが再転移しないようにローラ、ウェブ、パッドのようなクリーニング部材が熱ローラーに当接して取り付けられることも行われている。これらのクリーニング部材はオフセットしたトナーを取り除くのに有効である。しかし複写を重ねていった場合にはクリーニング部材がトナーによって汚染される。クリーニング部材としてウェブを使用し、そのウェブを巻取る機構が装備されている場合には、ウェブが複写と同時に少しずつ動き、常に新しい部分が熱ローラーに接触するため、ローラ、パッドに比較して面積当たりのトナー汚染は少ないが、黒化面積率の高い原稿を連続して複写した場合にはやはりトナーによる汚染が激しくなる。

【0007】 この汚染したトナーは定着ローラーの設定温度で長い時間存在するため溶融粘度が低下し、クリーニング部材より熱ローラーに吐き出されて転写紙に帯状の汚れを発生する原因となる。さらに上ローラーから下ローラーへと転移し転写紙の裏側に汚す場合もある。

【0008】 このようなクリーニング部材からのいわゆる吐き出し現象は、毎分60～80枚程度の高速機で200～300枚、特に厚めの紙をコピーすると発生する。これは通紙によって定着ローラーの温度が低下し、溶融の不十分なトナーが転写紙に定着されず定着ローラーに附着することによって、クリーニング部材の汚れが激しくなるためである。また一旦定着ローラーの温度が低下した後複写を停止し、再度ローラー温度が上昇してから複写を行った場合には、上記吐き出し現象によって、紙の裏面及び表面に激しい汚れが発生する。

【0009】 以上のように、トナー用の樹脂は種々の定着特性を満足する必要があるため、樹脂の熱特性、さら

(3)

特開平7-219270

3

にそれを支配する因子の1つとしての分子量分布は非常に重要である。また、トナーには結着樹脂の他、着色剤として種々の顔料・染料や、必要に応じて荷電調節剤、離型剤等が添加される。これらの添加剤の分散性を高め、均一なトナー粒子を作るため、混練時にはトナーの原料にせん断力をかけることが行われているが、同時に樹脂の分子鎖が切断され、分子量の低下が発生する。したがって、所望の分子量分布を有するトナーを得るためには、この混練時の分子鎖の切断を考慮して、原料となる樹脂を選択し、かつ適切な強度で混練することが必要である。

【0010】これらの問題点に関連する技術として、例えば特開平5-6029号等があるが上記問題を十分解決するものではない。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上述の如き問題点を解決したトナーおよびその製造法を提供することである。より具体的には、定着性と耐オフセット性を両立させることができ、粉砕性の良好なトナーおよびその製造法を提供することである。また定着用クリーニング部材から転写紙への吐き出しのないトナーおよびその製造法を提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明の課題は、下記手段によって達成することが出来る。

【0013】(1) 少なくとも樹脂および着色剤を含有する静電荷像現像用トナーにおいて、トナー樹脂中のテトラヒドロフラン不溶分が2～20重量%、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)によって測定される分子量分布で、テトラヒドロフラン可溶分の重量平均分子量が、200,000～400,000であり、テトラヒドロフラン可溶分中の分子量500～4000の領域が3～15重量%、1,000,000以上の領域が3～25重量%であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。

【0014】(2) 少なくともテトラヒドロフラン不溶分を30～45重量%含有するビニル系樹脂及び着色剤からなる混合物を溶融混練し、得られた混練物を冷却し、冷却された混練物を粉砕、分級して得られる静電荷像現像用トナーにおいて、該トナーの樹脂中のテトラヒドロフラン不溶分が2～20重量%、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)によって測定される分子量分布で、テトラヒドロフラン可溶分の重量平均分子量が、200,000～400,000であり、テトラヒドロフラン可溶分中の分子量500～4000の領域が3～15重量%、1,000,000以上の領域が3～25重量%であり、該ビニル系樹脂と該トナーの軟化温度をそれぞれT1(℃)、T2(℃)としたとき、

130 ≤ T2 ≤ 150

7 ≤ T1 - T2 ≤ 15

がなりたつことを特徴とする静電荷像現像用トナーの製

造方法。

【0015】(3) シリコンオイルを含浸したクリーニング部材を定着ローラーに当接してなる熱ローラー定着方式に用いられることを特徴とする請求項1の静電荷像現像用トナー。

【0016】(4) シリコンオイルを含浸したクリーニング部材を定着ローラーに当接してなる熱ローラー定着方式に用いられることを特徴とする請求項1の静電荷像現像用トナーの製造方法。

【0017】

【作用】トナーを構成する樹脂の重量平均分子量が200,000～400,000であると、比較的定着性が良好であるが耐オフセット性あるいは吐き出しを防止するという観点では、未だ不十分であった。

【0018】テトラヒドロフラン不溶分は三次元的に架橋した高分子量体であり、高弾性であるため、定着用クリーニング部材からの吐き出し防止に効果がある。テトラヒドロフラン不溶分の含有量は2～20重量%が良く、さらに5～15重量%の範囲がより好ましい。

【0019】2重量%より少ない場合は吐き出しを防止することができず、20重量%を超える場合には定着性を損なう結果となる。

【0020】テトラヒドロフラン不溶分を含有させる代わりに分子量が数百万程度の成分を増やすことも考えられる。しかし、この方法で吐き出しを防止しようとする、テトラヒドロフラン不溶分によって吐き出し防止を行う場合より大量に含有させる必要があるため、それ以上に定着率の低下を生じ、定着領域の狭いトナーとなってしまう。また、極端な場合には定着用クリーニング部材との接着性に乏しく、クリーニングできずにそのまま次の転写材に転移し、画像を汚してしまう。

【0021】分子量500～4000の比較的低い分子量の成分は粉砕性を高めるのに寄与する。しかしあまり多く含有する場合には粉砕時に粉砕機に附着し逆に作業性が低下することになるため、500～4000の成分は3～15重量%、さらには6～11重量%が好ましい。分子量500以下の成分は、分子数が数個の領域であり定着性向上には寄与しないため、500～4000の量が重要である。

【0022】1,000,000以上の成分は3～25重量%含有することが必要である。1,000,000以上の成分は分子の絡み合いによって、高弾性成分であるテトラヒドロフラン不溶分と定着性に寄与する分子数数十万の成分とをつなぎ合わせる役割を待つと考えられる。25重量%より多すぎる場合には上述のような定着領域が狭くなる欠点を生じる。3重量%より少ない場合にはその効果を発現しない。そのため1,000,000以上の成分は3～25重量%含有することが必要であり、より望ましくは5～17重量%含有することである。

【0023】本発明のトナーに用いられる樹脂は、少なくともテトラヒドロフラン不溶分を30～45重量%含有す

(4)

特開平7-219270

5

6

るビニル系樹脂組成物であり、着色剤を含有させ、適切な強度で溶融混練し、得られた混練物を冷却し、冷却された混練物を粉砕、分級することによってトナー粒子が得られる。

【0024】原料となるビニル系樹脂は全体としてトナー化後に適切な量のテトラヒドロフラン不溶分を含有する必要がある。他のトナー形成成分と混練前に30～45重量%のテトラヒドロフラン不溶分を含有することが必要である。さらに33～40重量%含有するのが好ましい。

【0025】混練の際には、該ビニル系樹脂と該トナーの軟化温度をそれぞれT1(℃)、T2(℃)としたとき、

$130 \leq T2 \leq 150$

$7 \leq T1 - T2 \leq 15$

となるような混練条件で混練をおこなうことが必要である。

【0026】軟化温度の変化幅(T1-T2)が7℃より小さいような混練条件下では混練強度が不十分のために内部剤の分散が不十分となり、遊離した離型剤成分や荷電制御剤成分が感光体あるいはスリーブに付着、成膜し、溶度低下や黒帯状の汚れを発生する原因を作る。15℃を超える程の高せん断力で混練が行われた場合には本来含まれているべき樹脂のテトラヒドロフラン不溶分すなわち高弾性成分がなくなってしまい好ましくない。

【0027】混練時の温度条件、攪拌桶内での滞留時間等を制御することによって、適切な混練強度でトナーを作成することができる。

【0028】ここにおいて、各物理化学特性の測定法を述べれば、下記のごとくである。

【0029】(軟化温度の測定方法)高化式フローテスター(島津製作所製)を用いて1cm²の試料を昇温速度6℃/minで加熱しながらプランジャーにより20kPa/cm²の荷重を与え、直径1mm、長さ1mmのノズルから押し出すようにし、これにより当該フローテスターのプランジャーが5mm降下したときの温度を軟化温度とする。

【0030】(テトラヒドロフラン不溶分)本発明でのテトラヒドロフラン不溶分とは樹脂組成中のテトラヒドロフランに対して不溶性となったポリマー成分の重量割合を示し、テトラヒドロフラン不溶分とは以下のように測定された値をもって定義する。

【0031】すなわち、トナーサンプルあるいは樹脂サンプル0.5～1.0gを秤量し、円筒濾紙(たとえば、東洋濾紙製No.86R)にいれてソックスレー抽出器にかけ、溶媒としてテトラヒドロフラン100～200mlを用いて6時間抽出し、溶媒によって抽出された可溶成分より溶媒を除去した後、100℃で数時間乾燥しテトラヒドロフラン可溶樹脂成分量を秤量することで求められる。

【0032】トナー中のテトラヒドロフラン不溶分を測定する場合には樹脂成分以外のテトラヒドロフラン不溶

分、たとえばカーボンブラック、マグネタイトのような顔料の量を適切な手段で定置しておくことも必要である。

【0033】上記の操作で得られた溶媒可溶成分の蒸発乾固物は、テトラヒドロフランに溶解させ、サンプル処理フィルターを通過させた後、GPCの試料とすることが出来る。

【0034】本発明においてテトラヒドロフラン可溶のGPCによるクロマトグラムは次の条件で測定される。すなわち、40℃のヒートチャンバー中でカラムを安定化させ、この温度におけるカラムに溶媒としてテトラヒドロフランを、毎分1mlの流速で流し、試料濃度として0.05～0.6重量%に調整した樹脂のテトラヒドロフラン試料溶液を50～200μl注入して測定する。試料の分子重量測定にあたっては、試料の有する分子重量分布を数値の単分散ポリスチレン標準試料により作成された検量線の対数値とカウント数の関係から算出する。検量線作成用の標準ポリスチレン試料としては、例えば Pressure Chemical Co. 製あるいは東洋ソーダ工業社製の分子重量が6×10⁴、2.1×10⁵、4×10⁵、1.75×10⁶、5.1×10⁶、1.1×10⁷、3.9×10⁷、8.6×10⁷、2×10⁸、4.48×10⁸のものを用い、少なくとも10点程度の標準ポリスチレン試料を用いることが適当である。また検出器にはRI(屈折率)検出器を用いる。

【0035】なおカラムとしては市販のポリスチレンゲルカラムを複数組み合わせるのが良く、たとえば Waters 社製のμ-styragel 1500、10⁵、10⁴、10³の組み合わせや、昭和電気工業製の shodex KF-80Mや、KF-801、803、804、805の組み合わせやKA-802、803、804、805の組み合わせ、あるいは東洋ソーダ製のTSK gel 1 G1000H、G2000H、G3000H、G4000H、G5000H、G6000H、G7000H、GMHの組み合わせが好ましい。本発明の分子重量500～4000、あるいは1,000,000以上のバインダー樹脂に対する重量%は、GPCによるクロマトグラムのチャート紙の500～4000、あるいは1,000,000以上の部分を切り抜き、重量比を計算し、前記のテトラヒドロフラン不溶分の重量%を用い、全体のバインダー樹脂に対する重量%を算出する。

【0036】(結着樹脂)本発明に用いるトナーの原材料は、公知である全てのものが使用できるが、本発明に掛かる結着樹脂のうち、スチレン・アクリル系樹脂を構成する単量体としては、スチレン・o-メチルスチレン・m-メチルスチレン・p-メチルスチレン・α-メチルスチレン・p-クロロスチレン・3,4-ジクロロスチレン・p-フェニルスチレン・p-エチルスチレン・2,4-ジメチルスチレン・p-tert-ブチルスチレン・p-n-ヘキシルスチレン・p-n-オクチルスチレン・p-n-ノニルスチレン・p-n-デシルスチレン・p-n-ドデシルスチレンの様なスチレンあるいはスチレン誘導体、メタクリル酸メチル・メタクリル酸エチル・メタクリル酸n-ブチル・メタクリル酸イソブ

(5)

特開平7-219270

7

ビル・メタクリル酸イソブチル・メタクリル酸t-ブチル・メタクリル酸n-オクチル・メタクリル酸2-エチルヘキシル・メタクリル酸ステアシル・メタクリル酸ラウシル・メタクリル酸フェニル・メタクリル酸ジエチルアミノエチル・メタクリル酸ジメチルアミノエチル等のメタクリル酸エステル誘導体、アクリル酸メチル・アクリル酸エチル・アクリル酸イソプロピル・アクリル酸n-ブチル・アクリル酸t-ブチル・アクリル酸イソブチル・アクリル酸n-オクチル・アクリル酸2-エチルヘキシル・アクリル酸ステアシル・アクリル酸ラウシル・アクリル酸フェニル等のアクリル酸エステル誘導体等が具体的に樹脂を構成する単量体として挙げられ、これらは単独あるいは組み合わせで使用することができる。

【0037】また、スチレン・アクリル系以外の結着樹脂を構成する単量体としては、エチレン・プロピレン・イソブチレン等のオレフィン類、塩化ビニル・塩化ビニリデン・臭化ビニル・弗化ビニル等のハロゲン系ビニル類、プロピオン酸ビニル・酢酸ビニル・ベンゾ酸ビニル等のビニルエステル類、ビニルメチルエーテル・ビニルエチルエーテル等のビニルエーテル類、ビニルメチルケトン・ビニルエチルケトン・ビニルヘキシルケトン等のビニルケトン類、n-ビニルカルバゾール・n-ビニルインドール・n-ビニルピロリドン等のn-ビニル化合物、ビニルナフタレン・ビニルピリジン等のビニル化合物類、アクリロニトリル・メタクリロニトリル・アクリルアミド等のアクリル酸あるいはメタクリル酸誘導体がある。これらビニル系単量体は単独あるいは組み合わせで使用することができる。

【0038】〈使用可能な架橋剤〉架橋性モノマーとしては主として2個以上の重合可能な二重結合を有するモノマーが用いられる。結着樹脂は本発明の目的を達成するために以下に例示するような架橋性モノマーで架橋された重合体であることが好ましい。芳香族ジビニル化合物、例えば、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレン等；アルキル鎖で結ばれたジアクリレート化合物類、例えば、エチレングリコールジアクリレート、1,3-ブチレングリコールジアクリレート、1,4-ブタンジオールジアクリレート、1,5-ペンタンジオールジアクリレート、1,6-ヘキサジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、及び以上の化合物のジアクリレートをメタアクリレートに代えたもの；エーテル結合を含むアルキル鎖で結ばれたジアクリレート化合物類、例えば、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコール#400ジアクリレート、ポリエチレングリコール#600ジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、及び以上の化合物のジアクリレートをメタアクリレートに代えたもの；芳香族基及びエーテル結合を含む鎖で結ばれたジアクリレート化合物類、例えば、ポリオキシエチ

8

レン(2)-2,2,-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンジアクリレート、ポリオキシエチレン(4)-2,2,-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンジアクリレート、及び以上の化合物のジアクリレートをメタアクリレートに代えたもの；さらには、ポリエステル型ジアクリレート化合物類、例えば、商品名MANDA（日本化薬）が挙げられる。多官能の架橋剤としては、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、オリゴエステルアクリレート、及び以上の化合物のジアクリレートをメタアクリレートに代えたもの；トリアリルシアセレート、トリアリルトリメリテート；等が挙げられる。

【0039】これらの架橋剤は、他のモノマー成分100重量部に対して、0.01〜5重量部、さらには0.03〜3重量部、用いることが好ましい。

【0040】これらの架橋性モノマーのうち、トナー用結着樹脂に、定着性、耐オフセット性の点から好適に用いられるものとして、芳香族基及びエーテル結合を含む鎖で結ばれたジアクリレート化合物類が挙げられる。

【0041】〈樹脂合成の方法〉本発明に關わるビニル系樹脂の低分子重合体を得るには塊状重合法、溶液重合法を用いることができるが、反応がコントロールしやすい点、比較的温和な条件下で重合が可能なることから、溶液重合法をもちいることが好ましい。

【0042】また高架橋域の高分子重合成分を得る重合法としては、乳化重合法や懸濁重合法が好ましい。

【0043】このうち乳化重合法では、反応熱の調整が容易であり、重合の行われる相（重合体と単量体とからなる油相）と水相とが別であるから停止反応速度が小さく、その結果重合速度が大きく、高重合度のものが得られる。さらに、重合プロセスが簡便であること及び重合生成物が微細粒子であるために、他の方法に比較して有利であるもの。添加した乳化剤のため生成した樹脂が不純になりやすく、樹脂を取り出すには塩析等の操作が必要である。この点では懸濁重合が簡便な方法であるのでより好ましい。

【0044】懸濁重合法では、懸濁状態で低分子重合体または共重合体を含んだモノマー混合物を、架橋剤と共に重合することによって、樹脂組成物はパール状に形状が整い、低分子重合体または共重合体から架橋域成分を含む、中・高分子重合体または共重合体までが、均一に混合された好ましい状態で得ることもできる。

【0045】〈着色剤〉着色剤としては例えばカーボンブラック、クロムイエロー、デュボンオイルレッド、キノリンイエロー、フタロシアニンブルー及び、磁性体等が挙げられる。この場合の磁性体としてはフェライト、マグネタイトをはじめとする鉄、コバルト、ニッケル等の強磁性を示す金属もしくは合金またはこれらの元素を含む化合物、あるいは強磁性元素を含まないが適当な熱

(6)

特開平7-219270

9

10

処理を施す事により強磁性を示す合金。例えばマンガ
ン-銅-アルミニウム、マンガ-銅-銀等のマンガと銅と
を含むホイスラー合金と呼ばれる合金等を挙げること
出来る。

【0046】(その他の添加剤)荷電制御剤としてはニ
グロニン系染料、4級アンモニウム塩化合物、アルキル
ピリジニウム化合物及び2個以上の金属を含む有機性の
塩類ないしは錯体等を用いることができる。

【0047】能型剤としては例えば数平均分子量(該数
平均分子量は高温GPCでのポリスチレン分子置換算値
を示す)が1500~5000の低分子量ポリエチレン、低分子
量ポリプロピレン、低分子量ポリエチレン-ポリプロピ
レン共重合体等のポリオレフィンワックス、例えばマイ
クロワックス、フィッシュアトロブシエワックス等の高
融点パラフィンワックス、例えば脂肪酸低級アルコール
エステル、脂肪酸高級アルコールエステル、脂肪酸多価
アルコールエステル等のエステル系ワックス、アミド系
ワックス等を用いることができる。

【0048】前述した原料料を適切に配合し、混合・溶
融・冷却・粉碎・分級・工程を経て着色粒子を得る。

【0049】次に、無機微粒子及び必要に応じてその他
の物質を外部添加剤として混合するが、無機微粒子とし
ては、例えばシリカ、アルミナ、チタニア、チタン酸バ
リウム、チタン酸マグネシウム、チタン酸カルシウム、
チタン酸ストロンチウム、酸化亜鉛、酸化セリウム、三
酸化アンチモン、酸化ジルコニウム、炭化ケイ素、窒化
ケイ素等を挙げることができる。これらは、疎水化して使
用しても良く、特に疎水化されたシリカが好ましい。また
感光体として近年、負帯電性の有機感光体が主流とな
りつつあり、トナーとして正帯電性を有するものが求め
られている。そこで該疎水性シリカ微粒子の帯電性も正
帯電性が求められ、例えばアミノ変性シランカップリン
グ剤、アミノ変性シリコンオイル、ポリシロキサンア
ンモニウム塩、オルガノポリシロキサンと3-アミノプロ
ピルトリエトキシシラン等のアミノ変性シリコン化合物
により表面処理された疎水性シリカを好ましく用いるこ
とができる。また、その他の外部添加剤としては、ステ
アリン酸亜鉛、ポリフッ化ビニリデンの如き滑剤、ある
いは低分子量ポリプロピレンの如き定着助剤が挙げられ
る。

*【0050】無機微粒子の使用量は、トナー全体の0.01
~5重量部の範囲が好ましく、特に0.05~2重量部の範
囲が好ましい。

【0051】2成分現像剤を構成するキャリアとして
は、従来公知のキャリアを使用する事ができ、鉄、ニッ
ケル、コバルト等の強磁性金属、これらの金属を含む合
金、フェライト、マグネタイト等の強磁性金属化合物の
粒子に、フッ化ビニリデン-四フッ化エチレン共重合
体、テトラフルオロエチレン、2,2,2-トリフルオロエチ
ルメタクリレート、ペンタフルオロ-n-プロピルメタク
リレート等のフッ素樹脂、シリコーン樹脂、アクリル酸
およびメタクリル酸のアルキルアルコール、ハロゲン化
アルキルアルコール、アルコキシアルキルアルコール、
アラルキルアルコール、アルケニルアルコール等とのエ
ステル化物、スチレン及びその誘導体等を被覆してなる
キャリアを好ましく用いる事ができる。かかるキャリア
の体積平均粒径は20~200 μ mの範囲が好ましく、特に30
~150 μ mの範囲が好ましい。

【0052】本発明で用いられるシリコンオイルを含む
したクリーニング部材としては、クリーニングウェブ、
クリーニングパッド、クリーニングローラー等が挙げら
れ、クリーニングウェブ、クリーニングローラーが好ま
しく用いられる。またシリコンオイルとしては、25℃で
の動的粘度が1000~5000センチポイズ(cps)のもの
のが好適に用いられる。

【0053】本発明にかかる静電荷現像用トナーを作
成するには結着樹脂、着色剤(例えば、顔料、染料また
は/及び磁性体)、必要に応じて荷電制御剤、その他の
添加剤をベンゼン系溶剤、ボールミルの如き混合機
により十分混合し、加熱ロール、ニーダー、エクストル
ーダーの如き熟練練機を用いて熔融混練して樹脂類を互
いに相溶せしめた後に着色剤を分散または溶解せし
め、冷却固化後粉碎及び分級を行ってトナーを得ること
ができる。

【0054】

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明す
るが、本発明の態様はこれに限定されない。

【0055】樹脂合成の実施例

(合成例1)

*40

スチレン	70重量部
n-ブチルアクリレート	26重量部
ジ-tert-ブチルパーオキサイド	0.5重量部
上記材料を加熱したトルエン中で溶液重合を行い樹脂を得た。さらに	
上記樹脂	30重量部
スチレン	45重量部
n-ブチルアクリレート	20重量部
ジビニルベンゼン	0.3重量部
ベンゾイルパーオキサイド	1.2重量部
ジ-tert-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート	0.7重量部

(7)

特開平7-219270

11

12

上記混合液にポリビニルアルコール部分ケン化物0.15重量部を溶解した水170重量部を加え、懸濁分散液とした。水50重量部を加え、窒素置換した反応器に上記懸濁分散液を添加し、懸濁重合を行い、樹脂Aを得た。

【0056】また合成した樹脂についてテトラヒドロフラン不溶分の測定を行った。

*【0057】同様にして樹脂を合成し、本発明内のものA～Iの9種類、本発明外のものJ～Rまでの9種類を作製した。これらは表1にまとめて記す。

【0058】

【表1】

	低分子部					高分子部					架橋剤	
	St	n-BA	BMA	MMA	2EHA	St	n-BA	BMA	MMA	2EHA	DVB	EGMA
A	78	27				46	19	0	0	0	30	0.3
B	75	25				43	14	12	0	0	35	0.4
C	60		40			42	0	31	0	0	36	0.5
D	74	28				35	18	0	13	0	39	0.4
E	70	15		15		37	17	0	15	0	39	0.5
F	69	18		13		40	0	0	15	20	30	0.5
G	64		36			40	0	35	0	0	40	0.5
H	67	15				38	10	19	0	0	35	0.4
I	75		10		15	42	14	0	7	7	40	0.8
J	75	25				50	13	12	0	0	40	0.3
K	74	17		9		45	15	11	0	9	35	1.0
L	66	19		15		40	11	10	0	10	30	0.8
M	70	50				38	23	0	15	0	35	0.4
N	74	8			18	41	19	0	15	0	30	0.8
O	74	26				39	7	0	7	12	35	0.2
P	70		30			43	0	10	0	0	30	0.7
Q	70	20		10		45	20	15	0	0	40	0.3
R	68	15		17		40	8	11	0	0	40	0.5

St : スチレン

BMA : ブルマクリレート

2EHA : 2-エチルヘキシルアクリレート

EGMA : エチレングリコールメタクリレート

n-BA : ノルマルブチルアクリレート

MMA : メチルメタクリレート

DVB : ジビニルベンゼン

LP部数 : 一段目の合成で得た樹脂を二段目に用いた重量部数

【0059】(実施例9)

結着樹脂 樹脂A

着色剤 カーボンブラック

顔料剤1 ポリプロピレン(分子量4000)

荷電制御剤 クロム錯体

100重量部

8重量部

2重量部

1重量部

上記成分を混合・溶解・混練・粉砕・分級し体積平均粒径8.5μmの着色粒子を得た。粉砕の際には粉砕性の評価も併せて行った。

【0060】粉砕性は、溶融後、開口部が2mmの大きさのメッシュを通過できるように粗粉砕した原料を、ジェット気流を用いた粉砕機PJM-105(日本ニューマチック製)に10g/minの供給量、8.5kg/cm²のエア一圧で粉砕したときの粉砕粒径をもって評価した。

【0061】トナーの平均粒径は、コールターカウンタ一粒度分布測定器TA-II型を用い、100μmのアーチャーを使ったときの体積平均粒径である。

アクリル系樹脂

芯材粒子(球形のフェライト粒子、平均粒径80μm)

以上のキャリア原料を、水平回転型混合機に投入し、水平回転風の周速が8m/sとなる条件で30℃で5分間混合攪拌した後、60℃に加熱して20分間攪拌して、樹脂被覆キャリアを製造した。これをキャリア1とする。

【0066】これらのトナー1を5重量部と、キャリア1を95重量部とをwコーン型混合器を用いて混合し、現

*【0062】上記のようにして作成したトナーについてテトラヒドロフラン不溶分の測定および分子量分布の測定を行った。

【0063】分子量分布の測定にはGPC(Waters社製の高速液体クロマトグラフ150C)を用い、カラムは昭和電工製のShodex GPC KF-801、802、803、804、805、806、807、808Pの組み合わせを用いた。試料濃度は樹脂成分5mg/mlとなるように調整した。

【0064】さらに該着色粒子100重量部に対し、酸水処理したシリカを1.0重量部添加した。

【0065】また、

1.8重量部

100重量部

像剤1を得た。

【0067】以上の現像剤1を、加熱ローラーの設定温度及び加熱ローラーの線速度を可変調整できるように改造した電子写真複写機「U-PIX 5082」(コニカ(株)製)改造機を用いて実写テストを行い、オフセット、定着性の評価を行った。

(8)

特開平7-219270

13

【0068】なおオフセット、定着性の評価の際にはクリーニング部材を熱ローラーより解除した状態で行った。

【0069】定着性の評価は、上ローラーの設定温度を150〜240℃の範囲内で段階的に変化させながら、定着ローラーの線速410mm/secで定着トナー画像を形成する実写テストを行い、得られた定着トナー画像の一部を擦り試験により一定荷重をかけてこすったあと、マクベス濃度計で画像濃度の変化率を測定して変化率70%以上を示す最低の設定温度（最低定着温度）を求めた。

【0070】また、下ローラーを上ローラーの設定温度に近い温度に保ち、クリーニング部材をはずした状態としたほかは上記定着性の評価と同様にして定着トナー画像を形成し、その直後白紙の記録材を同様の条件下で定着器に送ってこれにトナー汚れが生ずるかを肉眼により観察する操作を各設定温度において行い、トナー汚れが発生したときの最低の設定温度（オフセット発生温度）を求めた。

【0071】なお上記加熱ローラー定着器はアルミニウムシリンダの表面をパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体で被覆した直径60mmの加熱ローラーと、シリコンゴムの表層をパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体により被覆した直径65mmの圧着ローラーとを有してなり、2、3kg/cm²の圧力を加えて定着するものである。

【0072】これらの結果に加えて、熱ローラーの設定温度を200℃、定着ローラーの線速410mm/secに固定

樹脂E
磁性粉
荷電制御剤（クロム錯体）
ポリプロピレン（分子量4000）

以上を混合した後、複練・紛砕・分級して体積平均粒径が8.9μmの磁性トナーを得た。粉砕性の評価も実施例1と同様の方法で行った。

【0079】この磁性トナー100部に対して疎水性シリカを0.4部添加して本発明のトナー5を得た。

【0080】トナー5をコニカ（株）製U-BIX 4155を一成分用に改造した複写機を用い、実施例1と同様にオフセット、定着性、吐き出し、画像濃度、感光体へのフィルミングの評価を行った。ただし、定着性、オフセット性の評価の際には、定着ローラーの線速310mm/secで、20,000枚の実写テストの際には、熱ローラーの設定温度は200℃、定着ローラーの線速310mm/secに固定し、粘度10,000cPのシリコンオイルを含まないクリーニングウェブを熱ローラーに当接させて実写テストを行った。

【0081】なお上記加熱ローラー定着器はアルミニウムシリンダの表面をパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体で被覆した直径40mmの加熱ローラーと、シリコンゴムの表層をパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体により被覆した直径40mmの圧着ローラーとを有してなり、3、

14

*し、粘度3000CPSのシリコンオイルを含まないクリーニングローラーを熱ローラーに当接させて、黒化面積率5%の原稿を400枚、引き続き黒化面積率15%の原稿を100枚を繰り返す複写パターンで20,000枚の実写テストを行い、吐き出しの状況、画像濃度および感光体へのフィルミングの有無を評価した。尚、複写用転写紙には、Xerox紙（75g/m²）を使用した。結果は表3に示す。

【0073】吐き出しレベルは温度低下したときに生ずる黒筋状の汚れを目視で評価し、限度見本に従ってランク付けを行った（L1〜L3）。また一旦温度低下した後設定温度に戻るまで待ち、次に通した紙の汚れを目視で評価し、限度見本に従ってランク付けを行った（H1〜H3）。数字の小さい方がよい結果であり、それぞれL1、H1までは許容レベルである。

【0074】画像濃度は、マクベス濃度計を用いて、反射絶対濃度を測定した。

【0075】感光体へのフィルミングは20,000枚の実写評価が終了した後、感光体を観察して評価した。

【0076】（実施例④〜⑥）樹脂Aの代わりに樹脂B〜Dを使用した他は実施例1と全く同様にして現像剤2〜4を作製し、実施例1と同様の評価を行った。

【0077】（実施例⑤）樹脂E、磁性粉、荷電制御剤、ポリプロピレンを以下のような配合比で磁性トナーを作成した。

【0078】
56部
46部
1部
3部

5kg/cm²の圧力を加えて定着するものである。

【0082】（実施例⑥〜⑧）樹脂Eの代わりに樹脂F〜Iを使用した他は実施例5と全く同様にしてトナー6〜9を作成し、実施例5と同様の評価を行った。

【0083】（比較例④〜⑥）樹脂Aの代わりに樹脂J〜Nを使用した他は実施例1と全く同様にしてトナー10〜14を作成し、実施例1と同様の評価を行った。

【0084】（比較例⑦〜⑨）樹脂Eの代わりに樹脂O〜Rを使用した他は実施例5と全く同様にしてトナー15〜18を作成し、実施例5と同様の評価を行った。

【0085】以上の各実施例、比較例の特性値測定結果を表2に、性能評価結果を表3に示す。この結果から明らかなごとく、本発明内のものは、最低定着温度、オフセット発生温度、吐き出しレベル画像濃度、感光体フィルミング特性の全ての点で、実用上問題のないレベルにあるのに対し、発明外の比較例のものはいずれかの特性に問題がある。実用的見地で見ると、いずれかの特性に問題が出れば実用出来ず、これらのものは実用的価値はきわめて低いものである。

【0086】

(9)

特開平7-219270

15

16

【表2】

		THF不溶分(%)		分子分布(%)			軟化温度(°C)		
		樹脂	トナー	500~8000	10 ⁴ <	Mw*	T1	T2	T1-T2
実 施 例	①	36	10	5.2	8.4	30.1	150.3	140.1	10.2
	②	32	5	3.8	10.5	28.3	152.4	141.2	11.2
	③	36	8	12.4	22.2	25.0	148.6	134.8	13.8
	④	38	14	10.1	16.7	33.4	145.7	135.5	9.2
	⑤	41	3	11.8	15.8	35.6	154.1	147.1	7.0
	⑥	40	11	9.6	20.8	20.7	152.2	143.8	8.5
	⑦	38	18	8.7	11.9	28.3	141.8	134.0	7.8
	⑧	37	13	10.3	24.0	21.1	155.0	140.5	14.5
	⑨	36	14	12.1	15.7	29.8	153.5	143.8	8.7
比 較 例	①	36	0	12.8	8.5	25.4	151.2	128.5	22.7
	②	41	27	4.5	10.2	29.8	153.8	148.0	5.8
	③	40	6	1.0	11.8	35.6	149.7	138.5	11.2
	④	35	14	5.1	28.2	37.8	154.1	145.5	8.6
	⑤	47	22	8.1	22.3	34.8	157.1	144.1	13.0
	⑥	28	1.0	12.2	10.2	21.5	137.6	126.9	10.7
	⑦	38	10	10.4	32.7	48.6	155.9	153.1	2.8
	⑧	38	0	13.5	5.2	28.6	150.6	136.5	14.1
	⑨	38	19	11.5	10.8	31.5	149.3	145.5	2.8

*: 重量平均分子量×10⁻³

【0087】

* * 【表3】

		吸着性 (μm)	最高定着 温度(°C)	汚れ発生 温度(°C)	吐き出し レベル	底層温度	除光性 フィルム
実 施 例	①	8.1	150	230	なし	1.32-1.34	なし
	②	7.8	160	240まで○	L1, R1	1.34-1.37	なし
	③	7.8	170	240	なし	1.35-1.41	なし
	④	8.0	160	240	なし	1.31-1.40	なし
	⑤	7.6	170	240まで○	R1のみ	1.35-1.43	なし
	⑥	7.8	160	230	なし	1.31-1.34	なし
	⑦	8.3	170	230	R1のみ	1.33-1.35	なし
	⑧	7.6	170	240まで○	なし	1.34-1.37	なし
	⑨	7.3	150	220	L1, R1	1.30-1.40	なし
比 較 例	①	7.6	160	220	L3, R3	1.35-1.39	なし
	②	8.2	150	240	R1, L1	1.10-1.31	帯状の汚れ発生
	③	8.2	180	240	L2, R3	1.31-1.35	なし
	④	8.1	200	240まで○	なし	1.30-1.35	なし
	⑤	8.5	190	230	L1, R2	1.32-1.40	なし
	⑥	7.9	160	210	R3, L3	1.35-1.39	なし
	⑦	8.9	200	240まで○	R1のみ	1.14-1.34	なし
	⑧	8.5	170	210	L3, R3	1.23-1.35	なし
	⑨	8.0	170	230	L2, R2	1.02-1.38	帯状の汚れ発生

【0088】

【発明の効果】本発明により、定着性と耐オフセット性を両立させることができ、紛砕性の良好なトナーおよび

その製造方法を提供することが出来る。また定着用クリーニング部材から転写紙への吐き出しのないトナーおよびその製造方法を提供することが出来る。

(10)

特開平7-219270

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号

序内整理番号

F I

G 0 3 G 9/08

技術表示箇所

3 8 1